





### Mechanische en physische eisen volgens EN 197-1, (gewone cementsoorten)

STERKTE-KLASSE	Druksterkte Rc (MPa)				Begin van binding (min)	expansie (mm) max		
	2jours		7jours					
	min	min	min	max				
32,5N	-	16,0						
32,5R	10,0	-	32,5	52,5	75			
42,5N	10,0	-						
42,5R	20,0	-	42,5	62,5	60	10		
52,5N	20,0	-						
52,5R	30,0	-	52,5	-	45			

**CRIC**

4

Opleidingsvergadering van 23 juni 2005

## Normalisatie van cement in België

**Verantwoordelijk comité: Commissie Cement van NBN (ex-BIN)**

- **Gewone cementsoorten** (omzetting van de Europese norm)
  - EN 197-1  $\Rightarrow$  NBN EN 197-1, vervangt NBN B 12-001
- **Bijzondere cementsoorten**
  - Hoge bestandheid tegen sulfaten (HSR):
    - NBN B 12-108 (2001), remplace PTV 600
  - Beperkt alkali-gehalte (LA)
    - NBN B 12-109 (2001), remplace PTV 601
  - Portlandcement met hoge beginsterkte (HES):
    - NBN B 12-110 (2001)



5

Opleidingsvergadering van 23 juni 2005

### Cementsoorten met hoge bestandheid tegen sulfaten (HSR)



Uitreksel uit NBN B 12-108

Cementsoorten	Kenmerk	Eis
<b>CEM I HSR</b>	$\text{Al}_2\text{O}_3$	$\leq 5,0\%$
	C3A	$\leq 3,0\%$
<b>CEM III/B HSR</b>		
<b>CEM III/C HSR</b>	per definitie HSR	
<b>CEM V/A (S-V) HSR</b>		



6

Opleidingsvergadering van 23 juni 2005

## Cementsoorten met een beperkt alkali gehalte (LA)



Uittreksel uit NBN B 12-109

Cementsoorten	Kenmerk	Eis
<b>CEM I LA</b>	<b>Na<sub>2</sub>O<sub>éq</sub></b>	<b>≤ 0,60%</b>
<b>CEM III/A LA</b>	<b>Na<sub>2</sub>O<sub>éq</sub></b>	<b>≤ 0,90% (S&lt;50%)</b> <b>≤ 1,10% (S≥50%)</b>
<b>CEM III/B LA</b>	<b>Na<sub>2</sub>O<sub>éq</sub></b>	<b>≤ 2,00%</b>
<b>CEM III/C LA</b>	<b>Na<sub>2</sub>O<sub>éq</sub></b>	<b>≤ 2,00%</b>
<b>CEM V/A (S-V) LA</b>	<b>Na<sub>2</sub>O<sub>éq</sub></b>	<b>≤ 1,50%</b>

**CRIC**

7 Opleidingsvergadering van 23 juni 2005

## Cementsoorten met hoge beginsterkte (HES)



Uittreksel uit NBN B 12-110

Cementsoorten	Druksterkte Rc (MPa) 1 dag
<b>CEM I 42,5R HES</b>	<b>≥ 10,0</b>
<b>CEM I 52,5N HES</b>	<b>≥ 15,0</b>
<b>CEM I 52,5R HES</b>	<b>≥ 20,0</b>

**CRIC**

8 Opleidingsvergadering van 23 juni 2005

Nieuwe Europese normen !

**Gewone cementsoorten met lage hydratatielastie**

**CEM .... LH**

**EN 197-1:2000/A1:2004**  
**Amendment A1 to the standard “Cement – Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements”**

**Hydratatielastie  $\leq 270 \text{ J/g}$**

**CRIC**

9

Opleidingsvergadering van 23 juni 2005

Nieuwe Europese normen !

**Hoogoven cementsoorten met lage beginsterkte**

**CEM III ... L**

**EN 197-4:2004 “Cement – Part 4: Composition, specifications and conformity criteria for low early strength blastfurnace cements”**

STERKTEKLASSE	Druksterkte $R_c$ (MPa)			
	2dagen		7dagen	
	min	max	min	max
32,5L	-	$\geq 12,0$	$\geq 32,5$	$\leq 52,5$
42,5L	-	$\geq 16,0$	$\geq 42,5$	$\leq 62,5$
52,5L	$\geq 10,0$	-	$\geq 52,5$	-

**CRIC**

10

Opleidingsvergadering van 23 juni 2005

**Nieuwe Europese normen !**

**Bijzondere cementsoorten met  
erg lage hydratatielwarmte  
VLH ...**

**EN 14216:2003 “Cement: Composition, specifications  
and conformity criteria for very low heat special  
cements”**

**Hydratatielwarmte  $\leq 220 \text{ J/g}$**

STERKTE-KLASSE	Rc28 dagen (MPa)		Begin binding (min)	expansie (mm)
	min	max		
VLH III				
VLH IV				
VLH V	22,5	$\geq 22,5$	$\leq 42,5$	$\geq 75$

CRIC

11

Opleidingsvergadering van 23 juni 2005

**Nieuwe Europese normen !**

**Mortelcement  
MC**



**EN 413-1:2004 “Masonry Cement – Composition,  
specifications and conformity criteria”**

Types & Klassen	Kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MC 5</li> <li>• MC 12,5</li> <li>• MC 12,5X</li> <li>• MC 22,5</li> <li>• MC 22,5X</li> </ul>
--------------------	-----------	--

- Druksterkte
- Fijnheid (doorval door 90 $\mu\text{m}$ )
- Begin en einde van de binding
- Vormhouwendheid
- Luchtgehalte
- Watervasthouwend vermogen
- Sulfaatgehalte
- Chloridegehalte

CRIC

12

Opleidingsvergadering van 23 juni 2005

## Samenvatting

<ul style="list-style-type: none"> <li>• EN 197-1:2000 → CEM ...</li> <li>• EN 197-1:2000/A1: 2004 → CEM ... LH</li> <li>• EN 197-4:2004 → CEM III ... L ...</li> <li>• EN 14216:2003 → VLH ...</li> <li>• EN 413-1:2004 → MC ...</li> <li>• NBN B12-108:2001 → CEM ... HSR</li> <li>• NBN B12-109:2001 → CEM ... LA</li> <li>• NBN B12-110:2001 → CEM ... HES</li> </ul>
---

**CRIC**

13 Opleidingsvergadering van 23 juni 2005

## CE-markering en BENOR-merk

 <ul style="list-style-type: none"> <li>• EN 197-1:2000 &amp; /A1: 2004</li> <li>• EN 197-4:2004</li> <li>• EN 14216:2003</li> <li>• EN 413-1:2004</li> <li>• TRA CE 600</li> </ul>	<p style="text-align: center;">CEM I 52,5 N CE HSR BENOR</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• PTV 603</li> <li>• NBN B12-108:2001</li> <li>• NBN B12-109:2001</li> <li>• NBN B12-110:2001</li> <li>• TRA 600</li> </ul>
--	--

**CRIC**

14 Opleidingsvergadering van 23 juni 2005

**Intermezzo: BENOR-merk voor overslagstations**  
**EN 197-2, §9**

**TRA 601: REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN HET BENOR-MERK AAN DE OVERSLAGSTATIONS VOOR GECERTIFICEERD CEMENT (OCCN)**



**CE**  
reglementair

**BENOR**  
vrijwillig

**Overslagstation voor cement**

N° BENOR	<b>BENOR</b> NBN EN 197-2 - § 9	<b>CRIC</b>
Centre de distribution de ciment		

- Beheersysteem (FPC), externe audits
- Autocontrole bevestigingsproeven
- Externe controleproeven

Opleidingsvergadering van 23 juni 2005