


EEN NATUURLIJKE
BEHOEFTE
AAN
STEEN

Wallonië, land van stenen, stenen van het land



Door de rijkdommen van de Waalse ondergrond kon eeuwenlang een grote verscheidenheid aan steensoorten worden ontgonnen. De beste gesteenten voldoen ook nu nog aan de steeds hogere eisen op het vlak van rentabiliteit en kunnen wedijveren met materialen uit andere gebieden. Een veertigtal steengroeves waar sierstenen worden gewonnen, zijn nog steeds actief. De meeste hiervan zijn aangesloten bij de vereniging "PIERRES et MARBRES de WALLONIE". Een vijftiental steensoorten worden in Wallonië geproduceerd van uiteenlopende aard en textuur.





KALKSTENEN

BLAUWE STENEN

Arduin - Belgische blauwe hardsteen®	6
Maaskalksteen genaamd van Vinalmont	8
Maaskalksteen genaamd van Longpré	9
Doornikse steen® - Zwarte van Doornik	10

MARMERS

Zwart marmer	11
Gekleurde marmers	12

WITTE STENEN

Zanderige kalksteen van Fontenoille	14
Zanderige kalksteen van Gobertange	15

SILICIUMHOUDENDE STENEN

CONDROZ ZANDSTEEN

16

ARKOSE

18

KWARTSIET

19

SCHISTEUZE ZANDSTEEN

20

SCHIST

22

SILEX

23

WIST U
dat...

... DE SIERSTEEN EEN
BELANGRIJKE **NATUURLIJKE**
RIJKDOM IS IN WALLONIË ?

17 kwalitatieve steensoorten geëxploiteerd zijn om te voldoen aan de behoeften van architectuur, stadsordening, binnenhuisinrichting en inrichting van groene ruimten.

... DE WAALSE STEEN WORDT
UITGEVOERD ?

Met een jaarlijkse productie van 950.000 ton bruto is België in Europa het 4^{de} grootste uitvoerland van siersteen, het 9^{de} op wereldschaal met 2,6 % werelduitvoer en 60 % afgewerkte producten.



... STEEN EEN **ACTUEEL** EN
VERLEIDELIJK MATERIAAL IS ?

De lokale natuursteen wordt gebruikt voor aankleding of versiering, maar ook voor structurele toepassingen. Om die reden behoort hij tot de favoriete materialen van de architecten die er de intrinsieke kwaliteiten van opzoeken en de verschillende steensoorten weldoordacht uitkiezen in functie van specifieke toepassingen.

... DE STEENSECTOR IN
WALLONIË DIE IN HEEL **EUROPA**
EN **WERELDWIJD** BEKEND IS ?

Dankzij hun volgehouden inspanningen, hun investeringen en hun eeuwenoude knowhow behoren de Waalse steengroeven nog altijd tot de modernste en meest performante van Europa. Vandaag zijn er bijna veertig – en ze leveren producten met een hoge toegevoegde waarde en een opmerkelijke kwaliteit.



Den Haag (N)



Xhofraix - Arch. L. Nelles

... STEEN HEEL GOED PAST
IN EEN GLOBAAL BELEID VAN
DUURZAME ONTWIKKELING ?

Het is een van die zeldzame industrieën die zo goed als geen enkele schadelijke uitstoot of luchtvervuiling veroorzaken. Anderzijds zorgt de geografische nabijheid tussen de ontginningsplaatsen en de bouwerven voor een forse beperking van de transporthinder.

... DE STEEN OVER BUITENGEWONE CONSTRUCTIE- EIGENSCHAPPEN **BESCHIKT** ?

De steensoorten van ons land zijn verbazingwekkend goed bestand tegen het weer. Ze zijn zeer stabiel, wat hen de betrouwbaarheid verleent waarvoor ze bekendstaan.



Brussel - Arch. J.N. Capart



Painneaux - Arch. D. Diethier

... JE ROTSEN NIET KUNT **KWEKEN** ?

De steen heeft meer dan 300 miljoen jaar rijping nodig gehad om al zijn kwaliteiten te verwerven. Een verantwoordelijk beheer dat met respect omspringt met de voorraden waakt er dus over dat dit gemeenschappelijk patrimonium niet ten prooi valt aan verspilling.

... BOUWEN MET STEEN EEN VORM VAN **BESPARING** IS ?

De steen is buitengewoon bestand tegen de tijd en vormt zo een duurzame belegging waarvan u elke dag geniet – en dat gedurende tientallen jaren. Zijn patina vergroot nog zijn schoonheid en waarde. En vergeten we niet dat steen gemakkelijk en goedkoop te onderhouden is. Dat weerlegt de clichés die daarover bestaan.



Brussel - Arch. Agora



... HET BEWERKEN VAN STEEN EEN ZAAK IS VOOR **SPECIALISTEN** ?

Van de ontginning tot de plaatsing op een werf zijn er tientallen verschillende soorten knowhow nodig om de stenen te ontginnen, te bewerken, op maat te brengen en te onderhouden. Het gaat om zowel ambachtelijke technieken als spits technologie.



Gezoet blauw (schaal 1:1)

KALKSTENEN | BLAUWE STENEN

Arduin - Belgische blauwe hardsteen®



ANDERE BENAMINGEN / VARIETEITEN

Blauwe steen, *petit granit* / Bocq blauwe hardsteen



ONTGINNINGSGEBIEDEN

Bekkens van Soignies, van de Ourthe-Amblève en van de Bocq, provincies Henegouwen, Luik en Namen



MINERALOGISCHE SAMENSTELLING

Calciet ± 96%, sporen van dolomiet, kwarts en pyriet



MAXIMALE AFMETINGEN VAN DE RUWE BLOKKEN

Lengte 4,5 m breedte 2,5 m dikte 2,5 m



MINIMALE TOEPASSINGSDIKTE

Bekleding 1 cm - tegel 2 cm



OPPERVLAKTE-BEWERKINGEN

Gekloofd, gebikt, geribd, gebouchardeerd, sclypé, gegradeerd, oude frijnslag, ijsbloemen, gevlamd, gepatineerd, gezaagd, geslepen, gezoet, gepolijst



COURANTE TOEPASSINGEN

Buiten: breuksteen, vloertegel, straatsteen, boordsteen, behouwensteen, dorpel, omlijsting van muuropeningen, tablet, trap, dunne bekleding, muurbedekking, steenbestorting, stadsinrichting

Binnen: vloertegel, lambrizering, plint, trap, werkblad, alle marmertoepassingen, behouwing en beeldhouwwerken



Rijssel - Arch. P.L. Carlier



Louvain-la-Neuve - Arch. F. De Smet



Brussel - Arch. Art & Build



Oude frijnslag (schaal 1:1)



Luik - Arch. Bureau R. Greisch



Brussel - Arch. X. Chapelle



Le Harre (F) - Arch. E.-L. Baudouin



Gebouchardeerd (schaal 1:1)



Mechanisch gefrijnd (schaal 1:1)



Gevlamd (schaal 1:1)



Gepatineerd (schaal 1:1)



Bocq gepolijst (schaal 1:1)



Gezoet (schaal 1:1)

KALKSTENEN | BLAUWE STENEN

Maaskalksteen genaamd van Vinalmont



ANDERE BENAMINGEN / VARIETEITEN
Steen van Vinalmont, Maaslandse steen



ONTGINNINGSGBIEDEN
Streek van Moha en Vinalmont, provincie Luik



MINERALOGISCHE SAMENSTELLING
Calciet > 99 %



MAXIMALE AFMETINGEN VAN DE RUWE BLOKKEN
Lengte 2,2 m breedte 1,2 m dikte 1,35 m



MINIMALE TOEPASSINGSDIKTE
1,5 cm



OPPERVLAKTE-BEWERKINGEN
Gekloofd, gebikt, gebouchardeerd, sclypé, gefrijnd, gegradeerd, oude frijnslag, ijsbloemen, gepatineerd, geslepen, gezoet, gepolijst



COURANTE TOEPASSINGEN
Buiten : breuksteen, vloertegel, behouwensteen, dunne bekleding, muurbedekking, boordsteen, omlijsting van muuropeningen, tablet, dorpel, trap, steenbestorting
Binnen : vloertegel, trap, lambrizing, plint, meubilair, alle marmertoepassingen, behouwing en beeldhouwwerken



Luxemburg (L)



Namen - Arch. Th. Laroite



London - Arch. J. Wirtz



Gepolijst (schaal 1:1)

KALKSTENEN | **BLAUWE STENEN**

Maaskalksteen genaamd van Longpré



Grez-Doiceau - Arch. A. Jacqmain



Mozet



Brussel - Arch. M. Corbiau



ANDERE BENAMINGEN / VARIETEITEN

Steen van Longpré, Maaslandse steen



ONTGINNINGSGBIEDEN

Vallei van de Mehaigne, provincie Luik



MINERALOGISCHE SAMENSTELLING

Calciet > 99 %



MAXIMALE AFMETINGEN VAN DE RUWE BLOKKEN

Lengte 2,5 m breedte 1,5 m dikte 1,5 m



MINIMALE TOEPASSINGSDIKTE

2 cm



OPPERVLAKTE-BEWERKINGEN

Gekloofd, gebikt, geribd, gebouchardeerd, gefrijnd, sclypé, gegradeerd, oude frijnsdag, gezaagd, geslepen, gezoet, gepolijst



COURANTE TOEPASSINGEN

Buiten : breuksteen, vloertegel, behouwensteen, dorpel, straatsteen, dunne bekleding, muurbedekking, boordsteen, omlijsting van muuropeningen, trap, steenbestorting

Binnen : vloertegel, trap, lambrizering, plint, werkblad, alle marmertoepassingen, behouwing en beeldhouwwerken



Gefrijnd (schaal 1:1)

KALKSTENEN | **BLAUWE STENEN**

Doornikse steen® - Zwarte van Doornik



ANDERE BENAMINGEN / VARIETEITEN

Pierre de Tournai, Noir de Tournai, Noir Clovis, Noir Childéric



ONTGINNINGSGEBIEDEN

Streek van Doornik, provincie Henegouwen



MINERALOGISCHE SAMENSTELLING

Calciet 75-80 %, silicium 16-20 %, sporen van dolomiet en pyriet



MAXIMALE AFMETINGEN VAN DE RUWE BLOKKEN

Lengte 2 m breedte 1 m dikte 0,8 m



MINIMALE TOEPASSINGSDIKTE

2 cm



OPPERVLAKTE-BEWERKINGEN

Gekloofd, gebikt, geribd, gebouchardeerd, sclypé, gegraadeerd, gefrijnd, oude frijnslag, gezaagd, geslepen, gezoet, gepolijst



COURANTE TOEPASSINGEN

Buiten : breuksteen, vloertegel, straatsteen, behouwensteen, dorpel, dunne bekleding, muurbedekking, boordsteen, omlijsting van muuropeningen, trap, steenbestorting

Binnen : vloertegel, trap, lambrizing, plint, werkblad, alle marmertoepassingen, behouwing en beeldhouwwerken



Doornik



Doornik



Gepolijst (schaal 1:1)

KALKSTENEN | MARMERS

Zwart marmer van Golzinne



Charleroi - Arch. J. César J. André



Brussel - Arch. H. Claus



Houffalize



ANDERE BENAMINGEN / VARIETEITEN

Zwart marmer van Mazy, *Noir fin*, *Noir Belge* /
Zwart marmer van Dinant



ONTGINNINGSGBIEDEN

Streek van Mazy / Streek van Dinant, provincie Namen



MINERALOGISCHE SAMENSTELLING

Hoofdzakelijk calciet



MAXIMALE AFMETINGEN VAN DE RUWE BLOKKEN

Lengte 3 m breedte 1,5 m dikte 0,5 m



MINIMALE TOEPASSINGSDIKTE

2 cm



OPPERVLAKTE-BEWERKINGEN

Voornameijk gezoet en gepolijst



COURANTE TOEPASSINGEN

Buiten: breuksteen

Binnen: vloertegel, plint, tablet, muurbekleding, trede,
schouw, fijn beeldhouwwerk



Griotte gepolijst (schaal 1:1)

KALKSTENEN | MARMERS

Gekleurde marmers



ANDERE BENAMINGEN / VARIETEITEN

Griotte, rouge royal, byzantin, "jaspe," rouge de Flandre, impérial, gris dévonien, gris des Ardennes, gris de Hautmont, gris Saint-Edouard, gris Versailles / Grand Antique de Meuse, Rubané de Tailfer



ONTGINNINGSGEBIEDEN

Streek van Philippeville / Streek van Lustin, provincie Namen



MINERALOGISCHE SAMENSTELLING

Calciet 90-97%, sporen van kwarts, dolomiet en ijzerhoudende mineralen



MAXIMALE AFMETINGEN VAN DE RUWE BLOKKEN

Lengte 3,5 m breedte 1,6 m dikte 1,6 m



MINIMALE TOEPASSINGSDIKTE

1,5 cm / 2 cm (indien versterigd)



OPPERVLAKTE-BEWERKINGEN

Gekloofde of gezaagde oppervlakken, alle gebruikelijke behouwingen en marmerbewerkingen toegepassingen, voornamelijk gezoet en gepolijst




COURANTE TOEPASSINGEN

Buiten: breuksteen, vloertegel, straatsteen
Binnen: vloertegel, lambrizing, plint, beeldhouwwerk, tablet, meubilair



Namen - Atch Atelier 4D



Faux-les-Tombes - Ing-arch. J. Delbroek



Aachen (D)



Goudgrijs gepolijst (schaal 1:1)



Vodelée - Ing.-arch. J. Delbroek



Brussel



Brinche



Rouge royal gezoet (schaal 1:1)



Griotte gezoet (schaal 1:1)



Rozegrijs gepolijst (schaal 1:1)



Grand Antique de Meuse gepolijst (schaal 1:1)



Gekloofde breuksteen (schaal 1:1)

KALKSTENEN | WITTE STENEN

Zanderige kalksteen van Fontenoille



ANDERE BENAMINGEN / VARIETEITEN

Steen van Fontenoille, zandsteen van Fontenoille, kalkhoudende zandsteen uit het Sinemuriaan



ONTGINNINGSGBIEDEN

Streek van de Gaume, provincie Luxemburg



MINERALOGISCHE SAMENSTELLING

Kwarts 32,4 %, calciet 65,7 %, sporen van dolomiet en van ijzerhoudende mineralen



MAXIMALE AFMETINGEN VAN DE RUWE BLOKKEN

Lengte 1,2 m breedte 1-2 m dikte 0,45 m



MINIMALE TOEPASSINGSDIKTE

3 cm



OPPERVLAKTE-BEWERKINGEN

Gekloofd, opgezuiverd, gezaagd, geslepen



COURANTE TOEPASSINGEN

Buiten : breuksteen, hoek, sluitsteen, omlijsting van muuropeningen (dunne bekleding, straatsteen, vloertegel, boordsteen, trap)

Binnen : vloertegel



Luik - Arch. Cl. Strebelle



Avroth (F)





Gefrijnd (schaal 1:1)

KALKSTENEN | WITTE STENEN

Zanderige kalksteen van Gobertange



Brussel



Brussel



Luk - Arch. Atelier du Sart Tilman



ANDERE BENAMINGEN / VARIETEITEN
Steen van Gobertange, Brusseliaan



ONTGINNINGSGEBIEDEN
Streek van Geldenaken, provincie Waals-Brabant



MINERALOGISCHE SAMENSTELLING
Calciet 73-87 %, kwarts 11-25 %, sporen van ijzerhoudende mineralen



MAXIMALE AFMETINGEN VAN DE RUWE BLOKKEN
Lengte 0,7 m breedte 0,4 m dikte 0,12 m



MINIMALE TOEPASSINGSDIKTE
6 cm



OPPERVLAKTE-BEWERKINGEN
Gekloofd, gezaagd, gegradeerd, geslepen, gezoet, gepatineerd, behouwing en makkelijke lijstbewerking



COURANTE TOEPASSINGEN
Buiten : breuksteen, behouwensteen, omlijsting van muuropeningen, vloertegel, straatsteen
Binnen : schouw



Gekloofde breuksteen (schaal 1:1)

SILICIUMHOUDENDE STENEN

Condroz zandsteen



ANDERE BENAMINGEN / VARIETEITEN

Harde zandsteen, psammiet van de Condroz, zandsteen van de Maas, zandsteen uit het Famenniaan



ONTGINNINGSGEBIEDEN

Valleien van de Amblève, de Bocq, de Hoyoux, de Ourthe en de Samson, provincies Luik en Namen



MINERALOGISCHE SAMENSTELLING

Kwarts 62-78 %, mica's en minoritaire veldspaatsoorten



MAXIMALE AFMETINGEN VAN DE RUWE BLOKKEN

Lengte 2 m breedte 1-2 m dikte 07-1,5 m



MINIMALE TOEPASSINGSDIKTE

Horizontaal element 2 cm



OPPERVLAKTE-BEWERKINGEN

Gekloofd, ruw, ruw gemaakt, retoucheren, gekantrecht



COURANTE TOEPASSINGEN

Buiten : breuksteen, trede, muurbedekking, omlijsting van muuropeningen, hoek, bekledingsplaatsteen, straatsteen, afsluitplaten, vloertegel, klein tegel, boordsteen
Binnen : interieurbekleding



Loré



Luik - Arch. Cl. Strebelle



Gekloofde breuksteen (schaal 1:1)



Malméd



Malméd



Gekloofde breuksteen (schaal 1:1)



Gekloofde breuksteen (schaal 1:1)



Gekloofde breuksteen (schaal 1:1)



Gekloofde breuksteen (schaal 1:1)

SILICIUMHOUDENDE STENEN

Arkose



ANDERE BENAMINGEN / VARIETEITEN

Steen van Boussire, steen van Waimes,
steen van Hautes Tailles



ONTGINNINGSGEBIEDEN

Noordoosten van de Ardennen, provincie Luik



MINERALOGISCHE SAMENSTELLING

Kwarts 70-80 %, veldspaat 6-15 %, mica's en
ijzerhoudende mineralen



MAXIMALE AFMETINGEN VAN DE RUWE BLOKKEN

Lengte 1,5-2 m breedte 1 m dikte 0,5-1,5 m



MINIMALE TOEPASSINGSDIKTE

Tegel 3 cm - breuksteen 8 cm



OPPERVLAKTE-BEWERKINGEN

Gekloofd, half behouwen, retoucheren



COURANTE TOEPASSINGEN

Buiten : breuksteen, hoeksteen, omlijsting
van muuropeningen, vloertegel, muurbedekking
Binnen : interieurbekleding



Baeren - Arch. Y. Delhez



Géromont



Waimes - Arch. Dethier



Gekloofde breuksteen (schaal 1:1)



La Red - Arch. C. Jennes



Hasselt - Arch. Groep Delta



Theux

SILICIUMHOUDENDE STENEN

Kwartsiet



ANDERE BENAMINGEN / VARIETEITEN
Steen van Spixhe, steen van Staneux



ONTGINNINGSGBIEDEN
Streek van Theux, provincie Luik



MINERALOGISCHE SAMENSTELLING
Kwarts 95-97 %, sporen van ijzerhoudende mineralen



MAXIMALE AFMETINGEN VAN DE RUWE BLOKKEN
Lengte 1 m breedte 0,6 m dikte 0,9 m



MINIMALE TOEPASSINGSDIKTE
6 cm



OPPERVLAKTE-BEWERKINGEN
Ruw, opgezuiverd, minder ruw gemaakt



COURANTE TOEPASSINGEN
Buiten: breuksteen, vloertegel, trede, muurbedekking
Binnen: interieurbekleding



Gekloofde breuksteen (schaal 1:1)

SILICIUMHOUDENDE STENEN

Schisteuze zandsteen



ANDERE BENAMINGEN / VARIETEITEN

Zandsteen van de Warche, steen van Paliseul, zandsteen van Mouzaive, steen van Ranhissart



ONTGINNINGSGEBIEDEN

Ardenen, provincies Luik en Luxemburg



MINERALOGISCHE SAMENSTELLING

Amalgaam van silicium, kleihoudende, ijzerhoudende en aluminiumoxydehoudende mineralen



MAXIMALE AFMETINGEN VAN DE RUWE BLOKKEN

Lengte 0,5-3 m breedte 0,25-2 m dikte 0,4 m naargelang de soort



MINIMALE TOEPASSINGSDIKTE

Tegel 3 cm - verticaal element 5 cm



OPPERVLAKTE-BEWERKINGEN

Ruw, gekloofd, soms gezaagd



COURANTE TOEPASSINGEN

Buiten : vlak breuksteen, hoek, sluitsteen, latei, vloertegel, muurbedekking, tablet, dorpel, meubilair
Binnen : vloertegel, interieurbekleding



Mont-Malmedy - Arch. N. Nelles



St-Vith - Arch. N. Nelles



Rochehaut



Gekloofde breuksteen (schaal 1:1)



Saint-Hubert - Arch. M. Grondal



Munschausen



Plorenville - Arch. R. Delviesmaison



Gezaagde breuksteen (schaal 1:1)



Gekloofde breuksteen (schaal 1:1)



Gekloofde breuksteen (schaal 1:1)



Gekloofde breuksteen (schaal 1:1)



Gekloofde breuksteen (schaal 1:1)

SILICIUMHOUDENDE STENEN

Schist



ANDERE BENAMINGEN / VARIETEITEN

Dakleischist of fyllet / steen van Ottré



ONTGINNINGSGEBIEDEN

Ardennen, provincie Luxemburg



MINERALOGISCHE SAMENSTELLING

Amalgaam van dominante kleihoudende mineralen, aluminiumoxyde-, silicium- en ijzerhoudende mineralen



MAXIMALE AFMETINGEN VAN DE RUWE BLOKKEN

Lengte 3 m breedte 2 m dikte 1 m



MINIMALE TOEPASSINGSDIKTE

1 cm - dakleiste 0,2 cm



OPPERVLAKTE-BEWERKINGEN

Ruw, gekloofd, gezaagd, gezoet, gepolijst, behouwen voor de "Ottré"-variëteit



COURANTE TOEPASSINGEN

Buiten : breuksteen, hoek, sluitsteen, omlijsting van muuropeningen, tablet, dorpel, trede, muurbedekking, vloertegel, meubilair, dakleiste en muurleiste
Binnen : werkblad, vloertegel, interieurbekleding



Warpagge - Arch. F. Simon



Cugnon



Amsterdam (N)



Sraatsteen (schaal 1:1)

SILICIUMHOUDENDE STENEN

Silex



Basserge



Récamp (F)



Rouxmesnil Bouzeilles (F)



ANDERE BENAMINGEN / VARIETEITEN
Silex van Eben-Emael



ONTGINNINGSGEBIEDEN
Streek van Eben-Emael, provincie Luik



MINERALOGISCHE SAMENSTELLING
Silicium 94 %



MAXIMALE AFMETINGEN VAN DE RUWE BLOKKEN
Lengte 1,2 m breedte 0,8 m dikte 0,3 m



MINIMALE TOEPASSINGSDIKTE
5 cm



OPPERVLAKTE-BEWERKINGEN
Voorgehakt tot gekantrecht



COURANTE TOEPASSINGEN
Buiten: breuksteen, hoek, sluitsteen, omlijsting van muuropeningen, straatsteen
Binnen: schouw



Mont-Malmedy - Arch. Artau

COURANTE TOEPASSINGEN

Architectuur

	Breuksteen	Dunne bekleding	Lineair element
Blauwe hardsteen	■	■	■
Vinalmont-kalksteen	■	■	■
Longpré-kalksteen	■	■	■
Doornikse steen	■	■	■
Zwart marmer	■		
Gekleurde marmers	■	■	■
Fontenoille-zandsteen	■		■
Gobertange-zandsteen	■		■
Condroz-zandsteen	■		
Arkose	■		
Kwartsiet	■		
Schisteuze zandsteen	■		■
Schist	■	■	■
Silex	■		



Sint-Tilman - Arch. D. Dethier



Sint-Niklaas - Arch. Storme-Van Raet



Bergen - Arch. Bureau AURA

EEN TRADITIE DIE OPENSTAAT VOOR ELKE VERNIEUWING

Natuursteen past perfect in ons natuurlijk en architecturaal landschap, ook in de meest gedurfde gebouwen. Zowel in renovaties, restauraties als in hedendaagse architectuur harmonieert natuursteen in een open en originele dialoog met hout, beton, glas of metaal. Natuursteen draagt met zijn esthetische en constructieve eigenschappen bij tot een rustige omgeving.



Plainevaux - Arch. D. Dethier

STEEN ALS LEVEND MATERIAAL

Steen wordt mooier met de jaren en krijgt een natuurlijke plaats in uw dagelijks leven, thuis of op het werk. Duurzaam en makkelijk te onderhouden: steen is een topmateriaal voor kwalitatieve inrichtingen. Steen paart praktische aan esthetische kwaliteiten en draagt op die manier actief bij tot een rustig comfort binnenshuis.



Antwerpen - Arch. F. Marcq



Wijsschate - Arch. J. Cottreel



Brussel - Arch. M. Keymolen

COURANTE TOEPASSINGEN

Binnenhuisinrichting

Dunne bekleding	Tegel	Rechthoekig element	Decoratie	
■	■	■	■	Blauwe hardsteen
■	■	■	■	Vinalmont-kalksteen
■	■	■	■	Longpré-kalksteen
■	■	■	■	Doornikse steen
■	■	■	■	Zwart marmer
■	■	■	■	Gekleurde marmers
	■	■	■	Fontenoille-zandsteen
	■		■	Gobertange-zandsteen
			■	Condroz-zandsteen
			■	Arkose
			■	Kwartsiet
	■		■	Schisteuze zandsteen
■	■	■	■	Schist
			■	Silex



Brussel - Arch. Stad Brussel

COURANTE TOEPASSINGEN

Inrichtingen in de stad en in tuinen

	Straatsteen	Tegel	Lineair element	Meubilair
Blauwe hardsteen	■	■	■	■
Vinalmont-kalksteen	■	■	■	■
Longpré-kalksteen	■	■	■	■
Doornikse steen	■	■	■	■
Zwart marmer				
Gekleurde marmers	■			
Fontenoille-zandsteen	■	■	■	■
Gobertange-zandsteen	■	■		
Condroz-zandsteen	■	■	■	
Arkose				
Kwartsiet				
Schisteuze zandsteen		■		■
Schist		■		■
Silex				

NATUURSTEEN WORDT ÉÉN MET DE NATUUR

Steen draagt in onze steden en tuinen bij tot een kwalitatieve leefomgeving. Voor de boulevard of het plein, in de tuin of als terras: steen voldoet aan al uw wensen. Steen is bestand tegen extreme weersomstandigheden en vervuiling, en bewaart in een gelukkig huwelijk met de natuur en de stad al zijn eigenschappen.



Etterre - Arch. Jardins idées 0



Louvrange - Arch. J. Wirtz



Oostende - Arch. Bekconsulting

Concept en coördinatie Cristina Marchi
Grafisch ontwerp en productie Noir Quadri
Fotogravure Noir Quadri
Drukwerk Imprimerie François
Illustraties Serge Brison © Pierres et Marbres de Wallonie,
Histoires d'images, Françoise Denoël, Yannis Argyropoulos
© Pierres et Marbres de Wallonie, Guy Focant, Laurent Lecocq,
Daylight, Silvio Cassano
Verantwoordelijke uitgever V. Brancaleoni, 54 rue Joseph
Potier, B-4140 Sprimont

Gedrukt in België in augustus 2005 © Pierres et Marbres
de Wallonie vzw - Alle rechten in verband met reproductie,
vertaling en aanpassing - zelfs gedeeltelijk - zijn voorbehouden
voor alle landen.
Wettelijk depot : D/2005/9356/8

De informatie in deze brochure is gebaseerd op de vandaag
beschikbare officiële parameters. Alle bijkomende informatie
kan worden bekomen bij de producenten.


Met dank aan de architecten, van wie recent werk deze
brochure illustreert. Wij bieden de niet vermelde architecten
onze verontschuldigen aan en verzoeken hen contact op te
nemen met de vereniging.

De vereniging "Pierres et Marbres de Wallonie" vzw wordt
actief ondersteund door haar leden, de waalse Minister voor
Leefmilieu, de Directie van Natuurlijke Rijkdommen en
Leefmilieu en het Waals Agentschap voor de Export.



Zowel het grote publiek als architecten, aannemers en openbare
overheden kunnen bij de vereniging "PIERRES et MARBRES
de WALLONIE" terecht voor degelijke informatie over steen en
al zijn toepassingen :

- > technische en algemene inlichtingen ;
- > organisatie van acties voor de publieke bewustmaking en
de ontwikkeling van informatie-instrumenten ;
- > realisatie van technische studies ;
- > verstevigen van contacten tussen de verschillende partners en
de openbare overheden.



PIERRES & MARBRES WALLONIE

PIERRES et MARBRES de WALLONIE vzw
Maatschappelijke zetel : Rue Joseph Potier 54 · B-4140 Sprimont · T +32 (0)4 382.32.69 · F +32 (0)4 382.32.68
Kantoren : Chaussée de Louvain 159 · B-5004 Namur · T +32 (0)81 83.48.11 · F +32 (0)81 22.76.64
info@pierresetmarbres.be · www.pierresetmarbres.be



Verneem alles over Waalse gesteenten
en marmers, over de steengroeven
en hun producten

www.pierresetmarbres.be



PIERRES & MARBRES WALLONIE