

# L-gips



Kleefmiddel in poedervorm op basis van gips en toeslagstoffen, met verhoogde hechting.

## Beschrijving

<b>Toepassing en voordelen</b>	Geschikt voor het lijmen van Gyproc gipskartonplaten en ThermoGyp EPS platen op een steenachtige ondergrond.
	<b>Voordelen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sterke verbinding</li> <li>• egaliseert oneffenheden tot 40 mm</li> </ul>
<b>Vorm</b>	Poeder
<b>Kleur</b>	gebroken wit
<b>Samenstelling</b>	
<b>Herkomst</b>	Saint-Gobain Rigips - Vetschau (D)

## Technische data

Normering		
<b>Type</b>	NEN EN 14496:2006	lijm op gipsbasis voor samengestelde thermisch/ akoestische isolatiepanelen en gipsplaten type
<b>Reactie bij brand</b>	NEN EN 14496:2006	A1

Saint-Gobain Gyproc Nederland  
 Postbus 73, 4130 EB Vianen  
 Gyproc Helpdesk: 0347-325 165  
 E-mail: helpdesk@gyproc.nl

[www.gyproc.nl](http://www.gyproc.nl)

10/04/2019

# L-gips

Verpakking en bewaring				
Verpakking en stapeling	Verpakking	Inhoud	Type pallet	Stapeling
		papieren zak	25 kg	
Bewaartijd	Bewaartijd [maanden]		Bewaarcondities	
	12		in de originele gesloten verpakking, op een droge en vorstvrije plaats, vanaf de datum vermeld op de verpakking.	

Verwerkingseigenschappen	
Mengverhouding	12.5 liter water/zak 25 kg
Rendement	5 m <sup>2</sup> per 25 kg
Verbruik	ca. 5 kg/m <sup>2</sup>
Verharding	door binding
Verwerkingstijd	45 tot 60 minuten
Droogtijd (wachtijd)	+/- 1 uur
Verwerkings-temperatuur	Voegproduct: 5°C - 30°C Ondergrond: 5°C - 30°C

Saint-Gobain Gyproc Nederland  
 Postbus 73, 4130 EB Vianen  
 Gyproc Helpdesk: 0347-325 165  
 E-mail: helpdesk@gyproc.nl

[www.gyproc.nl](http://www.gyproc.nl)

10/04/2019

# L-gips

## Bijkomende informatie

<b>Voorzorgmaatregelen</b>	boven de 5°C verwerken, koel en vorstvrij bewaren
<b>Nazorg</b>	

- de ondergrond moet stabiel, droog, vrij van losse delen en bekistingsolie, stof-, vet-, en vorstvrij zijn.
- gips kan worden aangebracht als de voorstrijk droog is en niet meer kleeft. De tijd tussen het aanbrengen van de voorstrijk en het gips zo kort als minimaal nodig is houden i.v.m. mogelijke stofafzetting

De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.