

De Meente 13  
8121 EV Olst  
Postbus 19  
8120 AA Olst  
Tel: 0570-563838  
Fax: 0570-563348  
[www.oafholland.nl](http://www.oafholland.nl)

## Zwarte Teer (bitumen)

Samenstelling:	OAF Zwarte teer is een coating op basis van bitumen.
Eigenschappen:	Zwarte teer is zeer goed weer- en waterbestendig. De resistentie tegen verdunde zuren en basen is goed. Door zijn speciale polymeren is Zwarte Teer enigszins flexibel.
Kleur:	Zwart glanzend.
Toepassing:	Zwarte teer is vooral bedoeld voor de bescherming van ijzer, staal, beton en hout. Kan ook toegepast worden op verzinkt materiaal (mits voorgestraald) en is tevens te gebruiken voor objecten onder de grond. Tevens geschikt voor mestkelders voor de bescherming van beton of staal.
Droging:	Stofdroog in ca. 2 uur, eventueel 2e laag na 4 uur, voorwerp kan eventueel in het water na 8 tot 12 uur droging bij minimaal 15 <sup>o</sup> C en een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 65%.
Verwerkingstemperatuur:	Zwarte teer boven 7 <sup>o</sup> C aanbrengen en niet boven een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 80% toepassen. De temperatuur van de ondergrond moet minimaal 3 <sup>o</sup> C boven het dauwpunt liggen.
Ondergrond:	Op metaal ca 12 m <sup>2</sup> - en op beton ca. 5 m <sup>2</sup> per liter. Van groot belang is dat de ondergrond uiterst schoon en roestvrij is (ontdaan van alle loszittende delen) bovendien dient de ondergrond droog en vetvrij te zijn.
Applicatie:	Zwarte teer is goed te verwerken met de kwast, roller, spuitapparatuur of door dompelen. Eventueel verwarmd aanbrengen.
Verpakking:	In bussen / vaten van 1 - 2½ - 5 - 10 - 25 - 60 - 200 en 1000 liter.
Gebbruiksaanwijzing:	Nieuw werk twee- tot driemaal behandelen met Zwarte teer tot een totale laagdikte van ca. 120 micrometer. Bestaand werk bijwerken en na drogen het geheel eenmaal afwerken met Zwarte teer in een droge laagdikte van ca. 50 micrometer.
Verdunning:	White Spirit (terpentine).