



Brickfix Metselmortel

Speciaal voor sterk zuigende stenen met een laag hechtpotentieel en kalkzandsteen

Toepassing

Sakrete Brickfix metselmortel is een prefab polymeer gemodificeerde metselmortel conform NEN-EN-998-2. Deze mortel is speciaal ontwikkeld voor het droog ver metselen van sterkzuigende metselstenen, kalkzandsteen en is tevens geschikt voor glasbouwstenen. Brickfix metselmortel is tevens geschikt voor de doorstrijktechniek en kan worden toegepast voor al het metselwerk in weer en wind en voor dragend werk binnen en buiten. Daarnaast is Brickfix uitstekend geschikt voor stucwerk.

Technische gegevens

Morteltype	A
Mortelkwaliteit	M5
Bindmiddel	cement
Grootste korrel	4 mm
Voegdikte	≥ 8mm en ≤ 12 mm
Aanmaakwater	ca. 3,1 liter/25 kg
Uitlevering	ca. 15 liter/25 kg
Verwerkingstijd	2 uur
Verwerkingstemperatuur	≥ + 5°C tot + 25°C

Eigenschappen

- Soepele goed verwerkbaar metselspecie met een uitstekende hechting. Speciaal voor stenen met een laag hechtpotentiaal.
- Voor al het metselwerk binnen en buiten
- Voorbevochtigen van stenen niet nodig, waardoor minder smetten op de steen en voorkoming van ijsvorming bij vorst.
- Hechtsterkte 2 tot 3 keer hoger dan bij traditionele mortels
- Hydraulisch afbindend en weer- en vorstbestendig

Opslag

Vrij van de grond en afgesloten in originele verpakking. Polyethyleenzakken zijn regenwaterdicht. Polyetheen is recyclebaar.

Verbruik

Een zak van 25 kg Brickfix metselmortel geeft ca. 15 liter specie en is ruim voldoende voor ± 0,5 m² halfsteens metselwerk waalformaat

Stenen per m ² (12 mm 10 mm)	Aantal voeg	Verbruik	
		per m ² (voegdikte 12 mm)	per m ² (voegdikte 12 mm)
Steentype			
Waalformaat (210x100x50 mm)	73	40 kg	45 kg
Amstelformaat (214x102x72 mm)	53	30 kg	35 kg
Maasformaat (214x102x82 mm)	47	35 kg	40 kg
Module 50 (190x90x50 mm)	80	40 kg	50 kg
Module 90 (190x90x90 mm)	49	30 kg	35 kg

Vorbereiding

Sterk bezande stenen ontdoen van de loszittende bezanding. **Let op:** bij sterk bezande stenen zal Brickfix metselmortel (net als andere metselmortels) geen extra verbetering geven ten aanzien van hechting tussen mortel en steen. De mortel zal grotendeels hechten aan de losliggende bezanding.

Verwerking

- Brickfix metselmortel per zak van 25 kg met ca. 3,1 liter schoonleidingwater mengen tot een plastische homogene metselspecie ontstaat.
- De mengtijd is afhankelijk van de mengwijze. Gebruik bij voorkeur een speciemolen of boormachine met roerspindel.
- Stenen met ijsafzetting niet verwerken.

Oktober 2013
Z.o.z.

GEVAAR:

H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
P102	Buiten bereik van kinderen houden.
P280	Beschermende handschoenen en oogbescherming dragen.
P302+P352	BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P304+P340	NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rustig in een houding die het ademen vergemakelijkt.

P305+P351+P338	BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen indien mogelijk. Blijven spoelen.
P301+P330+P310+P321	NA INSLIKKEN: De mond spoelen. Onmiddellijk een vergiftigingscentrum of een arts raadplegen. Specifieke behandeling vereist.

Chromaatarm : volgens TGRS 613

Houdbaarheid na productiedatum : ca. 18 maanden, t.h.t. zie zijkant zak





Nabehandeling

- Bescherm het metselwerk van begin af aan tegen hemelwater of andere mogelijkheden van vochtbelasting, zoals bijvoorbeeld inwatering in de spouw. Breng hemelwaterafvoer vroegtijdig aan en gebruik, waar nodig, afdekprofielen of andere afdekmiddelen.
- Bescherm de metselspecie, indien nodig, tegen te snel uitdrogen door regelmatig te bevochtigen (nevelen zodat het water wordt geabsorbeerd en het cement niet wordt uitgespoeld).
- Bescherm het metselwerk tegen vorst tot voldoende sterkte is bereikt..

Opmerkingen

- Aan kant en klare mortel geen toeslagstoffen toevoegen
- Uithardende mortel niet met water of met verse mortel weer verwerkbaar maken
- Kuip, gereedschap e.d. direct met water reinigen. In verharde toestand is reiniging alleen nog mechanisch mogelijk.

Tip

Gebruik voor het naderhand afvoegen Sakrete uitbloeiingsarme (ua) voegmortel in de gewenste kleur voor een optimaal eindresultaat.

Overige informatie

Sakrete Brickfix metselmortel wordt geleverd onder Komo/ BV Certificaat 705-xx-m. Dit Komo certificaat geeft direct de zekerheid dat deze metselmortel voldoet aan de prestatie-eisen van het Bouwbesluit en de hedendaagse kwaliteitseisen van de markt. CE certificaatnummer 0956-CPR-0705. De CE-Prestatieverklaring en het veiligheidsinformatieblad zijn te downloaden van de website of op te vragen bij Remix.

Algemeen

Bij uit te voeren werken zijn de eenduidige aanbevelingen en richtlijnen, normen, technische merkbladen evenals de erkende regels der bouwkunst en techniek aan te houden. Wij staan garant voor de absolute kwaliteit van onze producten.

Onze aanbevelingen zijn van algemene aard en hebben betrekking op proeven en praktische ervaring. Op de verschillende bouwplaatsomstandigheden hebben wij echter geen invloed. Wij kunnen daarom ook geen enkele aansprakelijkheid

aanvaarden op grond van deze gegevens. Met de uitgifte van dit productinformatieblad vervallen voorgaande bladen.

