



Betondag

Van vlechten tot monteren wapening

R.Sagel



twitter mee: #betondag

Beton bindt!
Ontmoeten en leren

Een **feest**
van **techniek!**



Betondag 2014

Traditionele verwerking: knippen



twitter mee: #betondag

Traditionele verwerking: Buigen



twitter mee: #betondag

Traditionele verwerking: Vlechten

De wapening moet met elkaar worden verbonden middels:

- Binddraad no. 18, uitgegloeid dik 1,24 mm

Kruisbinding, bij verbinding elkaar kruisende staven


Broekbinding, verbinding rechte staaf met gebogen staaf, bijv. een beugel

Dubbele binding, bij opsteken van staven

Aantal bindingen zie norm: De verbindingen moeten zo zijn uitgevoerd dat de wapening op haar plaats blijft voor en gedurende het storten.





Hoe zwaarder de belasting van de wapening; meer bindingen

Hoe groter de staafdiameter des te minder bindingen




twitter mee: #betondag

Traditioneel: Vlechten vloerwapening




twitter mee: #betondag

Traditioneel: Vlechten balkwapening



twitter mee: #betondag

Traditioneel: Vlechten wandwapening



twitter mee: #betondag

Uitvoering: Arbo

- 25 kg per persoon tillen
- Max. 2 personen 50 kg
- Staaf Ø 40 ca.10 kg/m
- Werkhouding, beperk repeterende draaibeweging bij binden en beperk slepen wapening e.d.
- Vermijd handmatig knippen en buigen op de bouwplaats
- Beloopbaarheid maaswijdte max. 150 x 150 mm
- Korven, (open) beugels/hsp.
- Kraanbereik/-beschikbaarheid



twitter mee: #betondag

Uitvoering: Arbo

Vermijd het gebruikelijke Arbo onvriendelijk vlechten!!



Aannemer help de vlechter met prefabricage!!!

Zorg voor kraanhulp!!!



twitter mee: #betondag

Wapeningstekening



twitter mee: #betondag

Buigstaat

De buigstaat wordt gangbaar eerst vanuit de **wapeningstekening** handmatig gemaakt, en daarna in de computer overgebracht. Naast de buigstaat kunnen tevens labels worden geprint die door de knippers en buigers worden gebruikt om te produceren. Veel productiemachines kunnen worden aangestuurd middels deze labels.

Middels de koppeling van de in de software aanwezige buigstaat kunnen alle volgende bedrijfsprocessen, inkoop, opslag, tijdstip produceren, tussen opslag en transport, verder worden geautomatiseerd.

Doel vanuit de wapeningstekening gemaakte buigstaten:

- Informatie voor de knipper om de staven op maat te knippen
- Informatie om staaflengten op maat te bestellen
- Informatie om standaard wapeningsnetten op maat te bestellen
- Informatie voor de buiger om de staven op maat te buigen
- Informatie om de hoeveelheid wapening met de opdrachtgever af te rekenen


twitter mee: #betondag

Gelaste wapeningsconstructies (i.p.v. vlechten)

- **Gepuntlaste wapeningsnetten; eisen volgens NEN 6008 (BRL 0501)**
 - De verbinding geeft een reductie van de verankeringslengte en moet worden gezien als een semi-krachtlas.
- **Gehechtlaste wapeningsnetten.**
 - De las moet gezien worden als een binddraad-vervangende-las
 - De verbinding geeft geen reductie in de verankeringslente.
 - Hechtlasverbindingen moeten zo zijn uitgevoerd dat het betonstaal met de lasverbinding voldoet aan NEN 6008 (BRL 0503).
- **Lassen aan betonstaal in het werk is verboden,** tenzij middels beproevingen (NEN 6008 resp. NPR 2053) wordt aangetoond dat het betonstaal met de lasverbinding voldoet aan NEN 6008.

twitter mee: #betondag

Lassen van betonstaal; CO₂-lassen; hechtlas





twitter mee: #betondag

Weerstandspuntlas; hecht- en krachtlas



twitter mee: #betondag


Gepuntlaste wapeningsnetten




twitter mee: #betondag

Gepuntlaste wapeningsnetten


PS types




BEC257 A




BEC424 A




P types



BEC335 A




BEC524 A




BEC types


BEC188 A



BEC503 A



BEC785 A



**EUROCODE 2
WAPENINGSWIJZER**

Deze informatie is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Rechten of aanspraken op schade van welke aard ook, die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie, aanvaardt de VWN geen aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Wapeningswijzer is een uitgave van Vereniging Wapeningsstaal Nederland. Voor vragen contact de inhoud van deze uitgave, raadpleeg een literatuurlijst.

In deze Wapeningswijzer zijn uitsluitend gestandaardiseerde producten opgenomen die door meerdere aanbieders op de Nederlandse markt worden gebracht.
Editie 4, februari 2014

twitter mee: #betondag

Gepuntlaste wapeningsnetten

Standaard voorraadnettenprogramma

TYPE	Langte / doors wapening (mm)	Langte mm	Breedte mm	Doorsnede mm	Gewicht kg/dk	Stuks per pak	Gewicht kg/pak
PS 196 A	5-100	3000	2000	196	18,48	50	924
PS 130 A	5-150	3000	2000	130	12,63	50	632
PS 188 A	6-150	3000	2000	188	18,20	50	910
PS 335 A	8-150	3000	2000	335	32,39	40	1.296
P 130 A	5-150	5000	2000	130	20,17	50	1.009
P 188 A	6-150	5000	2000	188	29,08	50	1.454
P 335 A	8-150	5000	2000	335	51,75	30	1.553
P 524 A	10-150	5000	2000	524	80,83	20	1.617
BEC 188 A	6-150	5950	2350	188	36,48	40	1.459
BEC 257 A	7-150	5960	2360	257	49,77	30	1.493
BEC 335 A	8-150	4450	2350	335	45,23	30	1.357
BEC 424 A	9-150	6000	2400	424	79,04	20	1.581
BEC 524 A	10-150	5900	2300	524	89,71	15	1.346
BEC 503 A	8-100	3500	2200	503	49,57	30	1.487
BEC 785 A	10-100	6000	2400	785	141,42	10	1.414

In het standaard voorraadnettenprogramma is rekening gehouden met goede aanhechtingsomstandigheden.

Kwaliteit B500A
Langte/doorsneden gebid.



Doorsnede/gewichtstabel

B500 A / B500 B

Ø mm	B500 A / B500 B	Staaloppervlakte mm²	Wapeningsdoorsnede in mm² per m² vlakkegrond - bij een h.o.k. afstand van													Gewicht kg/m²*
			50 mm	60 mm	70 mm	75 mm	80 mm	90 mm	100 mm	110 mm	120 mm	125 mm	130 mm	140 mm	150 mm	
5	B500 A	19,63	393	327	280	262	245	218	196	178	164	157	151	140	131	0,157
6	B500 A	28,27	565	471	404	377	353	314	283	257	236	226	217	202	188	0,226
7	B500 A	38,48	770	641	550	513	481	428	385	350	321	308	296	275	257	0,308
8	B500 A / B500 B	50,27	1005	838	718	670	628	559	500	457	419	402	387	359	335	0,402
9	B500 A	63,64	1273	1061	909	849	794	707	636	579	530	509	490	455	424	0,508
10	B500 A / B500 B	78,54	1571	1309	1122	1047	982	873	785	714	655	628	604	561	524	0,628
12	B500 A / B500 B	113,10	2262	1885	1616	1508	1414	1257	1131	1028	943	905	870	808	754	0,905
14	B500 A / B500 B	153,94	3079	2566	2199	2051	1924	1710	1539	1399	1283	1231	1184	1100	1026	1,230
16	B500 A / B500 B	201,06	4021	3351	2872	2681	2513	2234	2011	1828	1676	1608	1547	1436	1340	1,610
20	B500 B	314,16	6283	5236	4488	4189	3927	3491	3142	2856	2618	2513	2417	2241	2094	2,510
25	B500 B	490,87	9817	8181	7012	6545	6136	5454	4909	4462	4091	3927	3776	3506	3272	3,930
32	B500 B	804,25	-	-	11489	10723	10053	8936	8043	7311	6702	6434	6187	5745	5362	6,430
40	B500 B	1.256,64	-	-	-	16755	15708	13963	12566	11424	10472	10053	9668	8976	8378	10,100

Staven standaard handelslengten 12/14 meter.
Toleranties NEN 6008.

* Conform gewichtstabellen Staal Federatie Nederland

Supportliggers



Afmetingen
Hoogte: 50 / m 400 mm (per 10 mm oplopend)
Lengte: 2000 mm

Laslengte staven en netten

Diameter	Gedrukte aanhechtingen- aanhechtingen	Stalen aanhechtingen- aanhechtingen
5	250	355
6	330	470
7	410	585
8	490	700
9	575	815
10	655	930
12	815	1165
14	980	1395
16	1130	1610
20	1410	2010
25	1765	2515
32	2260	3220
40	3060	4380

De laslengten in bovenstaand overzicht voldoen aan Eurocode 2 onder de volgende voorwaarden:

- betonklasse C 20/25
- betondekking (c_{min})=15 mm
- overlappingslassen niet versprengend



Wapeningswijzer

www.wapned.nl

twitter mee: #betondag

Beton bindt!
Ontmoeten en leren

Een feest van techniek!




Betondag 2014

Wapeningscentrale: Opslag



twitter mee: #betondag

Wapeningscentrale: Richten en buigen



twitter mee: #betondag

Geprefabriceerde rol- en spinmatten

Rolmat



Spinmat



twitter mee: #betondag


Detailleren wapening

Aandachtspunten detailleren wapening

- Beperk aantal diameters
- Gebruik zo weinig mogelijk verschillende staafvormen
- Voorkom opgesloten staven
- Balken, maak stortsleuf $\geq 50\text{mm}$
- Ontwerp kruisingen en bepaal vlechtvolgorde
- Waar en hoe lassen aanbrengen
- Te lassen staven niet altijd *naast* elkaar, ev. boven elkaar
- Let op minimum staafafstand
- Concentreer in te storten leidingen in aangewezen zones


twitter mee: #betondag

Voorbeeld volgorde monteren balkenframe




twitter mee: #betondag

Voorbeeld volgorde monteren balkenframe



twitter mee: #betondag

Voorbeeld volgorde monteren balkenframe



twitter mee: #betondag

Voorbeeld volgorde monteren balkenframe

Buigstaat direct uit Allplan

Staaflijst - buigvormen



Pos.	Stk	ø [mm]	Enkel Lengte [m]	Bemate buigvorm (schaalonafhankelijk)	Totaal Lengte [m]	Gewicht [kg]
1	234	16	1.97		460.75	727.06
2	16	12	10.48		167.70	148.91
3	4	12	9.84		39.36	34.95
4	4	12	1.43		5.71	5.07
5	20	12	3.00		60.00	53.28
6	32	12	1.30		41.50	36.86
7	8	12	1.02		8.14	7.22

Totaal gewicht [kg] :

1013.35


twitter mee: #betondag

BEC-net




twitter mee: #betondag

BEC-netten vloer



twitter mee: #betondag

BEC-netten vloer koppeling



twitter mee: #betondag

Verdeling hrsp/bgls zie "bovenkant onderzijde nr. 3"

2010

C.B. van der Vlist

C.B. van der Vlist

Betondag 2014



Buigstaat onderslagbalk A9

Kopgegevens

Klant
14079
Combinatie BadhoeveBogen Civiel

Werk
747
Omlegging A9 Badhoevedorp 747

Fase
A
Wapening

Buigstaat
5
A9 KW 14 as2 Onderslagbalk

☐ Is credit
Aantal
1

Kleurcode

Tekening
0001
1.0
Datum
30-4-2014

Maker
Verhoef Nick
Datum
13-5-2014
Voor het laatst gewijzigd op
11-6-2014

Leverdatum
15-7-2014

Productienummer
14217

Onderdeel

Aantal
0

Voeg nieuwe buigstaatsregels toe aan dit onderdeel, in plaats van aan het einde van de buigstaat

Regel gegevens

Regel
0
Merk
Aantal
0

Vernierigvuldigingsfactor
0
x
0

Materiaal

Voorbewerking
Geen voorbewerking

Nabewerking

Productielijn

Wapening

Tekstregel

Assemblage

Rgl	Merk	Materiaal	Aantal	Vorm	Gewicht	Onderdeel	Aantal
1	18	FEB500 16 MM	86	138 # 42 42 138 #	689.55	ONDERSLAGBALK	1
2	19	FEB500 16 MM	2	138 42 42 138 97 / 137	92.16	ONDERSLAGBALK	1
3	20	FEB500 16 MM	2	138 42 42 138 97 / 137	168.95	ONDERSLAGBALK	1
4	21	FEB500 16 MM	5	130 194.5 # 130	36.59	ONDERSLAGBALK	1
5	22	FEB500 16 MM	1	130 / 20 194.5 # 130 / 20	16.64	ONDERSLAGBALK	1
6	25	FEB500 16 MM	6	130 194.5 # 130	43.90	ONDERSLAGBALK	1
7	26	FEB500 16 MM	1	80 / 20 194.5 # 80 / 20	9.48	ONDERSLAGBALK	1
8	28	FEB500 16 MM	78	55 70 70	244.92	ONDERSLAGBALK	1
9	28 A	FEB500 12 MM	12	185	20.09	ONDERSLAGBALK	1
10	28	FEB500 16 MM	9	55 70 70	28.26	ONDERSLAGBALK	1

Prijsinfo
0

Contract
0

Toegestaan
0

Deze bgst
0

Op factuur
0

Tot. werk
0

Gewicht
0

Elementgewicht
6679.44

Totaalgewicht
6679.44

Element wapening
6679.44

Totaal wapening
6679.44

Element netten
0.00

Totaal netten
0.00

<-

->

Bewaren

Annuleren

Afdrukken

Copieer

Verwijder

Invoegen

Wijzig

Nieuw

Regel copieren

Projectblad

Einde

twitter mee: #betondag


Beton bindt!
Ontmoeten en leren

Een feest
van techniek!

Betondag 2014


3D ontwerpen wapeningsconstructies

Het tekenen van wapening in 3D ter voorkoming van conflicten en het minimaliseren van de faalkosten




twitter mee: #betondag

Tekeningen vertalen in praktische prefab oplossingen



twitter mee: #betondag

Tekeningen vertalen in praktische prefab oplossingen



twitter mee: #betondag

Prefabricering onderslagbalk



twitter mee: #betondag

Prefabricering onderslagbalk



twitter mee: #betondag

Prefabricering onderslagbalk



twitter mee: #betondag

Plaatsing van onderslagbalk



twitter mee: #betondag

Plaatsing van onderslagbalk



twitter mee: #betondag

Beton bindt!
Ontmoeten en leren

Een feest
van techniek!

Betondag 2014

Vragen

- Vragen?

twitter mee: #betondag