

## Kiwitz ADP 670 Injectiecrème

Injectiecrème voor het naderhand aanbrengen van een horizontale afdichting tegen optrekkend vocht in metselwerk.



### Producteigenschappen

- eenvoudig aan te brengen
- geen materiaalverlies; loopt niet uit via barsten en scheuren!
- geschikt voor alle types van volle en holle stenen
- uiterst doeltreffend
- milieuvriendelijk: bevat geen oplosmiddelen!

### Toepassingen

Voor het naderhand afdichten van gemetselde wanden tegen optrekkend vocht. Toe te passen middels drukloze boorgateninjectie bij een door en door vochtigheid van het metselwerk tot 95%. Geschikt voor alle soorten metselwerk.

### Technische gegevens

fysische toestand	crème, pasteus
voorkomen	gel
kleur	wit
geur	karakteristiek
vlampunt	74 °C
dichtheid	0,93 kg/l

### Verwerkingsvoorschrift

- Verwijder aangetast pleisterwerk, plinten en vuil.
- Bepaal de dikte van de muur om daarmee de diepte van de boorgaten te bepalen.
- Maak om de 10 à 12 cm een horizontaal boorgat, Ø 12 mm, in de voeg van de te behandelen muur.
- Breng de spuitmond in tot op het einde van het boorgat. Vul het boorgat volledig met Kiwitz ADP 670 injectiecrème door het pistool langzaam terug te trekken, terwijl u op de pistoolhendel drukt. Het product verspreidt zich, waardoor een waterafstotende laag gevormd wordt.
- Spouwmuren: binnen- en buitenmuur afzonderlijk behandelen. Boorgaten na de behandeling sluiten met mortel.

### Opslag en houdbaarheid

Bij droge, vorstvrije opslag in de originele, gesloten verpakking is het materiaal, minimaal 12 maanden houdbaar.

### Verbruik

Met 1 koker (310 ml) kan 3 m<sup>1</sup> van 10 cm dik (boorgat 9 cm diep, Ø 12 mm). Bij holle wanden loopt het verbruik op.

Wanddikte (cm)	9	10	19	21	29	32	39	43
max. diepte van het boorgat (cm)	8	9	17	19	27	30	37	40

### Opmerkingen

Bij gebruik en opslag dienen de op de verpakking aangegeven veiligheidsvoorschriften, en bij gebruik binnen de voorschriften van de beroepsverenigingen, in acht te worden genomen. De maatregelen ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van de gezondheid, zoals aangegeven in het blad met veiligheidsvoorschriften en op de etiketten, dienen in acht te worden genomen. Wij kunnen de juiste en daardoor succesvolle toepassing van onze producten niet controleren. Om die reden kunnen wij slechts garantie geven voor de kwaliteit van onze producten zolang zij binnen onze verkoops- en leveringsvoorwaarden vallen, maar niet voor een succesvolle verwerking.

Het recht, om veranderingen aan te brengen die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor.

Gegevens die door onze medewerkers worden verstrekt en die niet in dit blad staan vermeld moeten schriftelijk worden bevestigd. Eventuele octrooien alsmede bestaande wetten en voorschriften, die bijvoorbeeld de veiligheid en gezondheid betreffen, zijn door de ontvanger van onze producten op eigen verantwoording (in acht te nemen) na te komen.

### Verpakking

### Artikelnummer

600 ml worst	ITEM.0002190
310 ml patroon	ITEM.0002191



MAAK HET WAAR. MET KIWITZ.

[Afdichtingsproducten](#)

[Tegelzettersproducten](#)

[Beton- en morteltechnologie](#)

[Vloer- en wandsystemen](#)

Postadres Postbus 120  
NL - 7070 AC Uift  
Bezoekadres De Hogenkamp 22  
NL - 7071 EC Uift

Telefoon +31 (0)315 270 620  
Fax +31 (0)315 270 621  
E-mail [info@kiwitz.nl](mailto:info@kiwitz.nl)  
Internet [www.kiwitz.nl](http://www.kiwitz.nl)

## **Kiwitz ADP 670 Injectiecrème**

**Injectiecrème voor het naderhand aanbrengen van een horizontale afdichting tegen optrekkend vocht in metselwerk.**